


FICHA TÉCNICA

Producto: Rodamina B ALQ0005

Los datos expresados a continuación, en estas especificaciones, reproducen los datos facilitados por nuestro proveedor. ALP003

Tintado 60 min. a 98°C / dyed 60 min. at 98°C



0.25 %

1%

PROPIEDADES DE SOLIDEZ / FASTNESS PROPERTIES					
A la luz / Daylight ISO 105 – B01	1/12	1/3	1/1	Al agua / Water fastness ISO 105-E01	<u>CS</u> <u>PA</u>
	-	-	2-3		4 4/5
Solubilidad / Solubility 90°C	20 g/l			Transpiración alcalina / Alkaline perspiration ISO 105-E04	<u>CS</u> <u>PA</u>
					5 4/5
Al lavado 60°C / Washing ISO 105C03	<u>CS</u>		<u>PA</u>	Agua clorada / Chlorinated water ISO 105E 03	
	4		4/5		4B

SD = Standard Depth / Intensidad standard

CS = Change of shade / Cambio de matiz

PA = Staining on poliamida / Manchas en poliamida

Los datos contenidos en este certificado los facilitamos a título informativo, ellos no eximen al comprador de realizar su propio control de entrada para su aceptación.